

アトルバスタチン錠5mg「JG」の安定性試験(PTPシート)

1. 試験目的

アトルバスタチン錠5mg「JG」は、PTPシートを乾燥機能付き脱酸素剤とともにアルミピローに封入したものを紙箱に入れている。本試験ではアルミピローから取り出しPTPシート単独で保存したものの安定性を確認した。

2. 保存条件、包装形態

保存条件:

- ・ 温度に対する安定性試験: 40±2°C 3ヵ月 [遮光]
- ・ 湿度に対する安定性試験: 25±2°C/75±5%RH 3ヵ月 [遮光]
- ・ 光に対する安定性試験: 120万lx・hr(約4000lx[D65]・12.5日) 25°C/湿度なりゆき

包装形態: PTP(ポリ塩化ビニル・ポリクロロトリフルオロエチレン複合シート、アルミニウム箔)

3. 試験項目

性状、溶出性、含量、硬度<参考値>

4. 評価方法

「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)」(平成11年8月20日(社)日本病院薬剤師会学術第5小委員会)の評価分類基準に準じる。<安定性の評価基準の項参照>

5. 試験結果

		規格	試験開始時	3ヵ月後
温度	性状	ごくうすい紅色のフィルムコーティング錠	ごくうすい紅色のフィルムコーティング錠	変化なし
	溶出性(%)	15分間で80%以上	95.2(94.2-96.5)	94.2(93.4-94.6)
	含量(%)	表示量の95.0~105.0%	98.89	97.42
		[開始時100%]	[100]	[98.5]
	硬度(N)	参考値	76	74
評価			—	◎

		規格	試験開始時	1ヵ月後	2ヵ月後	3ヵ月後
湿度	性状	ごくうすい紅色のフィルムコーティング錠	ごくうすい紅色のフィルムコーティング錠	変化なし	変化なし	変化なし
	溶出性(%)	15分間で80%以上	95.2 (94.2-96.5)	96.4 (95.1-97.3)	96.3 (95.1-97.0)	95.4 (94.9-96.1)
	含量(%)	表示量の95.0~105.0%	98.89	99.50	99.76	97.77
		[開始時100%]	[100]	[100.6]	[100.9]	[98.9]
	硬度(N)	参考値	76	74	70	67
評価			—	◎	◎	◎

溶出性: 平均(最小-最大) 硬度: 平均 1N≒0.1kgf

		規格	試験開始時	120万lx・hr
光	性状	ごくうすい紅色のフィルムコーティング錠	ごくうすい紅色のフィルムコーティング錠	変化なし
	溶出性(%)	15分間で80%以上	95.2(94.2-96.5)	96.8(96.1-97.3)
	含量(%)	表示量の95.0~105.0%	98.89	99.46
		[開始時100%]	[100]	[100.6]
	硬度(N)	参考値	76	70
評価			—	◎

溶出性:平均(最小-最大) 硬度:平均 1N≒0.1kgf

6. 結論

すべての保存条件において、変化は認められなかった。

なお、本剤の電子添文に以下の記載がある。

20.取扱い上の注意 開封後は湿気を避けて保存すること。

安定性の評価基準

安定性の評価は、「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)」に記載された試験項目毎の評価基準に従って行った。

【性状】

分類	評価基準
変化なし	外観上の変化を、ほとんど認めない場合
変化あり(規格内)	わずかな色調変化(退色等)等を認めるが、品質上、問題とならない程度の変化であり、規格を満たしている場合
変化あり(規格外)	形状変化や著しい変化を認め、規格を逸脱している場合

【溶出性】

分類	評価基準
変化なし	規格値内の場合
変化あり(規格外)	規格値外の場合

【含量】

分類	評価基準
変化なし	含量低下が3%未満の場合
変化あり(規格内)	含量低下が3%以上で、規格値内の場合
変化あり(規格外)	規格値外の場合

【硬度】

分類	評価基準
変化なし	硬度変化が30%未満の場合
変化あり(規格内)	硬度変化が30%以上で、硬度が2kgf(19.6N)以上の場合
変化あり(規格外)	硬度変化が30%以上で、硬度が2kgf(19.6N)未満の場合

安定性の評価分類

安定性の評価分類は、原則として無包装状態での安定性試験における、保存条件、試験項目および試験結果から、下記の評価分類に従って分類した。

試験結果	評価
測定された全ての試験項目で変化を認めない	◎
いずれかの試験項目で、「規格内」の変化を認める	○
いずれかの試験項目で、「規格外」の変化を認める	△

※平成11年8月20日付「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)」(日本病院薬剤師会)に準ずる。

2024年4月

001